



GRAFITO EXPANDIDO LÁMINA / ROLLO

CATEGORIZACIÓN

Sellado estático >
Cintas de sellado

CÓDIGO

CTS-HT

DESCRIPCIÓN

Grafoil se selecciona del grafito natural en escamas de alta pureza. Se realizan mediante el tratamiento químico avanzado y el procedimiento mecánico sin fibras, aglutinantes u otros aditivos. Ofrece excelentes capacidades de sellado en condiciones extremas con una vida útil más larga y menos mantenimiento.
Grado de estilo nuclear: G400N

TEMPERATURA

- -240 ~ 500 ° C bajo ambiente oxidante
- -240 ~ 3500 ° C bajo ambiente no oxidante

PH

- 0-14

DIMENSIONES

	Láminas	Rollos
Densidad g / cm ³	0.7 – 1.0	0.7 – 1.0
Longitud	1000, 1500mm	30 – 100m
Ancho mm	5 – 1000, 1500	3 – 1000 – 1500
Espesor mm	0.5 – 3	0.2 – 1.1

PARÁMETROS

	Grado Industrial
Tolerancia de densidad g / cm ³	±0.06
Contenido de carbono ≥%	98/99
Resistencia a la tracción ≥Mpa	4
Compresibilidad ≥%	30
Recuperación ≥%	15
Contenido de azufre ≤%	1200
Contenido de cloro ≤%	50
Tasa de relajación de presión %	10
Pérdida de ignición ≤%	2.0

Densidad especial, grosor, forma o grado disponible bajo pedido.

AGV
AGENCIASVIBO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.