Empaquetadura Asbesto Grafitado

Categorización

Sellado estático > Empaquetaduras

Descripción

Empaquetadura de uso general. Cada hebra es revestida de grafito así como la superficie total de la trenza para obtener el máximo de lubricación y evitar el rayado de ejes.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de sellado dinámico. Se utiliza como relleno en bombas (especialmente bombas de alimentación de calderas) y válvulas. Resistente a soluciones alcalinas, fluidos inertes, vapor, gases, agua caliente y soluciones salinas.

Formas de Suministro

5 kg o 10 kg por rollo, luego cantidad adecuada en bolsa tejida o cartón.

Límites de Servicio

Temperatura máxima	200ºC~500ºC*
Presión máxima	80bar
Velocidad del eje	10m/s
Rango de PH	4~10
Densidad	1.2~1.4g/cm3

* Dependiendo de los diferentes grados de materiales de asbesto seleccionados.

Tabla de dimensiones

Para envases con densidad de 1,3 g / cm3

Tamaño (mm)	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25
Aprox. m/kg	30.8	21.4	12.0	7.7	5.3	3.9	3.4	3.0	2.4	1.9	1.2
Aprox. g/m	32.5	46.8	83.2	130.0	187.2	254.8	292.5	332.8	421.2	520.0	812.5
Kgs / bobina	5									10	

AGV® AGENCIASVIBO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.